

PermaPro Deco Micro Mortier

PRESENTATION :

PermaPro Deco Micro Mortier est un mortier fin formulé à base de ciment blanc, d'agrégats sélectionnés et d'additifs. PermaPro Deco Micro Mortier a été spécialement formulé pour garantir une grande résistance à la traction et pour des applications fines tant en intérieur qu'en extérieur. Sa texture est soyeuse, brillante et résistante. PermaPro Deco Micro Mortier s'applique sur tout support : Carrelage ou faïence, Chape de toutes natures, béton, anhydrite, A13 hydrofuge ou non, Plâtre et dérivés, Carreaux de plâtre hydrofuge ou non, Bois, Métal ... Il permet de réaliser des sols ou des murs à l'aspect béton ciré.

MODE D'EMPLOI :

Le support devra être résistant, le plus fin possible, propre, sec et sans humidité. Utiliser la gamme PermaPro pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, laitance, salissures).

1. Mélanger 2 kg de poudre avec 500 ml de résine jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
2. Appliquer la 1^{ère} couche avec une lisseuse. Les couches devront être de 1 à 2 mm d'épaisseur maxi. Cette couche sert d'accroche pour la couche de finition. Sa surface peut être talochée à l'éponge afin de supprimer toutes arêtes, « sardines » ou défauts.
3. Appliquer une 2^{ème} couche lorsque la 1^{ère} est sèche.

Dans le cas recherché d'une finition brillante, ferrer la dernière couche avec une lisseuse inox. Une fois sec, il est possible de poncer la surface selon les effets et la texture recherchés.

La température d'application est comprise entre 5° et 25°. Par temps chaud, humidifier préalablement le support.

LES PLUS DE PERMAPRO DECO MICRO CIMENT :

- Facilité d'utilisation
- Application sur tout support.
- Base blanche à teinter.
- Aspect béton ciré

PROPRIÉTÉS et STOCKAGE :

Type : Mortier fin.
Couleur : Blanc ou gris.
Inflammabilité : Non combustible.
Stockage : 6 mois dans son emballage d'origine dans un lieu couvert.
Conditionnement : Sac de 20 kg + 5 l de résine. Palette de 16 sacs
Consommation : 2 kg/mm/m².
Résistance à la compression : 45 N/mm² après 28 j.
Résistance à la flexion : 12 N/mm² après 28 j.

PRECAUTION :

Contient du ciment. Irritant pour la peau. Porter des gants, un masque et des vêtements de protection. Utilisation réservée exclusivement au professionnel.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

EZCHEM EUROPE
235 ZA des Frènes
13109 SIMIANE COLLONGUE
France

Téléphone : 33 442 20 10 09 Télécopie : 33 964 08 96 59
contact@ezchemurope.com www.ezchemurope.com